

**FISA TEHNICA Nr.139**

Denumirea comerciala

DANKE EXTERIOR

Cod

Valabila de la data de 1.01.2009

Editia 1

Revizia

1

1. Generalitati si utilizari tipice.**1.1. DANKE EXTERIOR** este o vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acrilo – stirenica, de culoare alba.**1.2. DANKE EXTERIOR** prezinta siguranta in exploatare: este usor de pus in opera; utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleduri de ipsos inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vecchi rezistente.**1.3. Elemente caracteristice principale:** aderenta deosebita la suport, buna putere de acoperire, se usuca fara adaosuri si fara pete. Pelicula de **DANKE EXTERIOR** este continua, uniforma, mata, fotostabila, elastica, rezistenta la imbatrinire, la variatii de temperatura in domeniul -25 °C la + 70 °C, umple foarte bine porii, este impermeabila la apa si permeabila la vaporii de apa, rezistenta la intemperii.**2. Caracteristici tehnice.**

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	1.56 ± 0,05
Continut de substanta nevolatila, %	65 ± 2
pH:	8.5 – 9.5
Vascozitate Brookfield rotor 14, vit.8	4.2 – 5.0

3. Compatibilitate.Nu se recomanda amestecarea vopselei **DANKE EXTERIOR** cu alte produse peliculogene in afara pigmentilor de colorare si nuantare Vollton und Abtönfarbe.**4. Instructiuni de aplicare.**Punerea in opera a produsului **DANKE EXTERIOR** ca vopsea pentru zugravat se face fara dificultati particulare intr-o lucrare de precizie normala. Suportul pe care se aplica trebuie sa fie rezistent, curat, uscat, degresat. Suprafetele fragile, prafoase, nisipoase se inlatura complet prin spalare, razuiri, periere etc. pana la stratul suport rezistent. In prealabil se executa operatiile de reparatii ale suprafetei (se chituiesc zonele lovite, crapaturile si fisurile mici).**c) Detalii de aplicare**

Nr. crt	Suprafata de baza (suport)	Pregatirea suprafetei	Amorsarea suprafetei	Strat 1	Strat 2
1.	Tencuieli de ciment-var, var-ciment	Se curata de murdarie si praf. A se avea in vedere ca tencuielile noi sa fie uscate (cca. 4 saptamini de la punerea in opera). A se avea in vedere ca la tencuielile vecchi zonele reparate sa fie de asemenea uscate.	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
2.	Tencuieli vecchi minerale foarte absorbante	Se curata de praf sau mizerie	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
3.	Gleduri uzuale de de ipsos sau pe baza de ipsos	Se curata de mizerie si praf, iar eventualele zone deteriorate se repară cu ipsos sau materiale pe baza de ipsos	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
4.	Placi de gips-carton	Se curata de praf sau mizerie	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
5.	Zidarii uzuale	Se curata de praf sau mizerie	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
6.	Zidarii din BCA	Se curata de praf sau mizerie	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
7.	Zugraveli existente din huma	Se inlatura complet in prealabil prin spalare sau razuiri, iar zonele deteriorate se repară cu ipsos sau materiale pe baza de ipsos	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
8.	Zugraveli existente din var	Se inlatura cu peria sau sau spaclul, iar zonele deteriorate se repară cu ipsos sau materiale pe baza de ipsos	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat

9.	Zugraveli rezistente in calcio-vechio	Se curata de murdarie si praf	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
10.	Vopsitorii de dispersie existente	Se curata bine de mizerie si praf	-	Dilutie max.10% apa	Nediluat
11.	Vopsitorii existente de ulei	Se inlatura complet cu aparate corespunzatoare, iar zonele deteriorate se repară cu ipsos sau materiale pe baza de ipsos	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
12.	Beton	Se curata de praf, mizerie, se degreseaza de uleiul de cofraj	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat
13.	Azbociment	Se curata de praf si mizerie	- grunduire cu Amorsa Perete	Dilutie max.10% apa	Nediluat

NOTE: Grundul amorsa (Amorsa Perete) se poate aplica nediluat sau diluat cu apa pînă la max.1:4, funcție de caracterul de absorbabilitate al stratului suport. Astfel grundul amorsa după uscare nu trebuie să formeze pelicula (strat lucios) și de aceea se recomandă diluarea acestuia după caz, funcție de capacitatea de absorbție a suprafetei de bază. Se vor efectua probe pe suprafete mici. În cazul suprafetelor cu contraste mari sau capacitatea diferită de absorbție (pe aceeași suprafață ipsos de modelaj și ipsos de construcție sau ipsos amestecat cu aracet) se recomandă ca amorsa aplicarea unei soluții formata din 1 parte DANKE EXTERIOR, 1 parte grund (Amorsa Perete D13) și 1 parte apa.

Materialul **se aplică** prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. În cazul pulverizării air-less se recomandă duza 0,026 – 0,031 toli sau 0,66 – 0,79 mm, presiunea de 160 – 180 bari și unghiul de pulverizare 40° – 80°.

Pentru prevenirea apariției nadelor și a depunerilor se va aplica fiecare strat de vopsea într-o singură etapă în procedeul „umed pe umed”.

A nu se lucra sub directa acțiune a raxelor puternice ale soarelui, în condițiile de vînt puternic, ceata, umiditate ridicată de peste 80% și pericol de ploaie și inghet.

În condițiile temperaturilor ridicate și foarte ridicate se recomandă ca aplicarea vopselei să se facă pe latura fatadei care nu se află direct expusă razelor solare.

Consumul specific mediu este funcție de suport:

- tencuiala neteda – cca. 100ml/m².
- tencuiala cu granulatie medie - cca. 125 ml/m²
- tencuiala cu granulatie mare cca. - 140 ml/m².

Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe. Pe suprafața foarte rugoase se va aplica corespunzător o cantitate mai mare.

Timp de uscare

1. Amorsa

Amorsa Perete : 1-3 ore la 20 °C și 65% umiditate relativă a aerului;

La temperaturi scăzute este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat.

1. Vopsea DANKE EXTERIOR

La temperatura normală a încaperii (+20 °C) se pot aplica ambele straturi în aceeași zi. La temperaturi scăzute este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat. Curătarea uneltelelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat după întrebuitare.

Temperatura minima de aplicare și depozitare este de + 5 °C.

5. Ambalare

Produsul **DANKE EXTERIOR** se ambalează în recipiente din material plastic, închise etans, etichetate corespunzător, de capacitatea 5 l, 8,5 l, 15 l și 25 l.

6. Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

7. Depozitare: La loc uscat la temperaturi cuprinse între + 5° și +30°

8. Eliminarea deseuriilor

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseuriilor.

Resturile de vopsea se elimină doar în stare uscată fiind reziduuri netoxice ce se tratează conform legislației.

9. COV gata de utilizare

COV limita UE g/l:catA/c:75 (2007)/40(2010)	
COV Produs,max g/l: 20	