

SWS Outside Extra 2.0

Versiunea: 4/07/2023

Pagina 1 din 2

Caracteristici tehnice

Material		Pânză PP neșesută
Tip adeziv		Dispersie acrilică
Grosime		0,4 mm
Clasa de reacție la foc	DIN 4102	B1 (inflamabil retardant)
Coefficient de permeabilitate la aer (într-o articulație)	EN 1026	$a \sim 0 \text{ m}^3/(\text{hm}(\text{daPa})\text{n})$
Hidroizolație împotriva ploii batătoare (în rost)	EN 1027	$\geq 1200 \text{ Pa}$
Rezistența la razele UV și condițiile climatice		$\geq 12 \text{ luni}$
Permeabilitatea la vapori de apă (Sd)	EN ISO 12572	$\leq 1 \text{ m}$
Greutate		$385 \text{ g/m}^2 (+/-10\%)$
Rezistența la temperatură**		$-40^\circ\text{C} \rightarrow 80^\circ\text{C}$
Temperatura de aplicare		$-5^\circ\text{C} \rightarrow 45^\circ\text{C}$

* Valorile indicate pot varia în funcție de condițiile de mediu precum temperatura, umiditatea, natura suporturilor. **Informațiile sunt pentru produsul complet uscat.

Descriere produs

SWS Outside Extra 2.0 este o membrană flexibilă, adezivă, pentru etanșări permeabile la vapori, etanșe la aer și la ploaie în jurul ferestrelor, ușilor și panourilor. Numai pentru uz exterior. Partea imprimată a membranei conține o bandă adezivă pentru o instalare ușoară și eficientă pe profilul ferestrei. Partea din spate a membranei conține un strat puternic adeziv care trebuie fixat pe structură. Stratul adeziv pre-tăiat al părții din spate oferă membranei hidroizolatoare flexibilitate suplimentară, astfel încât poate absorbi și mai bine mișcarea articulației. Datorită lănei moale, sintetică, membrana poate fi imediat tencuită și conectată.

Caracteristici

- Etanș
- Rezistent la ploaie
- Rezistent la vapori
- Strat adeziv pe întreaga suprafață pentru aderență la structură (sensibil la presiune)
- Banda adezivă pentru instalare pe profilul ferestrei (sensibilă la presiune)

- Flexibil
- Rezistent UV
- Produs probabil să fie acoperit sau lipit
- Folie de protecție în 2 sau 3 părți (în funcție de lățime)
- Rezistent la rupere
- Rezistență bună la temperatură
- Aplicare la rece (nu este necesar alt adeziv)
- Fără timp de uscare, puteți continua munca imediat. Instalare ușoară, se îndoaie ușor în colțuri
- Conformitatea cu cerințele DIN 4108 (EnEv) și recomandările de montare RAL
- Parte a SWS (Soudal Window System, Soudal system proiectat pentru ferestre)

Aplicații

Pentru uz exterior, pentru un finisaj permeabil la vapori și impermeabil, aer și ploaie batrântă:

- Conexiuni de perete
- Conexiuni ferestre:
 - o exterior pereți plini exteriorul fațade
 - o ventilate Sub pervaz sau pervaz

O

Această foaie înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt oferite cu bună-credință și sunt rezultatul cercetărilor și experienței noastre. Cu toate acestea, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nicio răspundere nu poate fi acceptată din partea noastră pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea produsului nostru. Deoarece designul, starea substratului și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere bazată pe această publicație. Prin urmare, este recomandat să efectuați întotdeauna un test preliminar în condiții locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a face orice modificări produselor sale fără notificare prealabilă.

SWS Outside Extra 2.0

Versiunea: 4/07/2023

Pagina 2 din 2

Ambalaj*Culoare:* negru*Ambalare:* rostogolire*Lungime (m):* 30*grosime (mm):* 0,4*Latime (mm):* 70, 100, 150, 200, 250, 300

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Durata de stocare

A se pastra cel puțin 12 luni in ambalajul original inchis într-un loc uscat, temperat, între +5°C și +25°C.

Suprafete*Tipuri:* toate suporturile obișnuite de construcție*Condiție:* nedeformabil, curat, uscat, fara praful și degresat.*Pretratament:* Se recomanda efectuarea mai întâi a unui test de aderență pe orice suport.*Pretratează* ușor suporturile prăfuit, ușor umed sau rece cu SWS Spray*Primer.* Aplicați Soudal Primer 150 pe suprafețele poroase.**Instructiuni de folosire**

Metoda de aplicare: SWS Outside Extra 2.0 poate fi aplicat numai în exterior. În funcție de situație, SWS Outside Extra 2.0 poate fi instalat înainte sau după elementul de fațadă (de exemplu, rama ferestrei). SWS Outside Extra 2.0 poate fi aplicat folosind 2 metode. Este posibil să lucrați cu o singură bandă sau cu 4 benzi separate. În ambele cazuri, trebuie furnizat material suplimentar pentru colțuri (aproximativ 5 până la 10 cm per colț). După derularea membranei și îndepărtarea parțială a protecției, aplicați partea adezivă (partea imprimată) pe elementul de fațadă SAU îndepărtați protecția de pe banda adezivă pe partea neimprimată și aplicați filmul pe partea din față a fațadei. Asigurați-vă întotdeauna că textul este orientat astfel încât să fie lizibil pe partea vizibilă. Eliminați uniform restul foliei de protecție. Lipiți folia, nu prea strânsă, pe lucrarea structurală, pentru a compensa eventualele mișcări între diferitele elemente de construcție dar evitați pliarea acesteia. Stratul de lipici al benzii este sensibil la presiune: cu cât apăsați mai tare, cu atât aderența este mai mare. Pentru a face acest lucru, utilizați o rolă de netezire.

Produs de curățare: Reziduurile de lipici pot fi îndepărtate cu Soudal Adhesive Remover-CT sau Soudal Surface Cleaner.

Reparație: Cu același produs.

Recomandări de siguranță Respectați igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

Remarci

- Atât temperatura SWS Outside Extra 2.0, cât și cea a substratului trebuie să fie în intervalul de temperatură de procesare.
- A nu se utiliza pe suprafețe acoperite cu condens.

Această foaie înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt oferite cu bună-credință și sunt rezultatul cercetărilor și experienței noastre. Cu toate acestea, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nicio răspundere nu poate fi acceptată din partea noastră pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea produsului nostru. Deoarece designul, starea substratului și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere bazată pe această publicație. Prin urmare, este recomandat să efectuați întotdeauna un test preliminar în condiții locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a face orice modificări produselor sale fără notificare prealabilă.